Iber steel
Grupo Plafesa

IBER STEEL, S.L.U.
ALBERT EINSTEIN, 26 POL. SEPES
PUERTO DE SAGUNTO
46520 PUERTO DE SAGUNTO
Telf. (34) 962653002Fax. (34) 96 265 42 87
CIF: B86153962

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD			CLIENTE		DESTINO		
			MARCELIANO MARTIN, S.A.		SALAMANCA		
NÚMERO	HOJA	TIPO CERT.	FECHA	PRODUCTO	PEDIDO	REF.CLIENTE	ALBARÁN
2.854	1/1	2.2	13/07/2021	CALIENTE	2.332	45213369	ALB 2854/2021
NORMÁS DE REFERENCIA			RECUBRIMIENTO		OBSERVACIONES		
UNE10204:2006							

BOBINA	ESPECIF.	COLADA ID ORIGEN	DIMENSIONES (mm)			COMPOSICIÓN QUÍMICA														ENSAYO DE TRACCIÓN				
			ESPESOR	ANCHO	LARGO	C %	Mn %	Si %	S %	P %	Ti %	Cu %	Al %	V %	Nb %	Cr %	Ni %	Mo %	B %	N %	Rm N/mm²	Re N/mm²	A %	r90	n90
IS029182.03	S235JR	Y934363 888640	6,00	1.000,0	2000	0,040	0,250	0,010	0,012	0,012	0,001	0,040	0,046	0,001	0,001	0,020	0,020	0,001	0,000	0,005	385	238	36		
IS030475.07	S235JR	Y934770 898448	5,00	1.500,0	3000	0,060	0,250	0,010	0,016	0,011	0,001	0,060	0,031	0,001		0,030	0,020	0,002	0,000	0,006	380	255	35		
IS030714	S235JR	890972/0	8,00	1.500,0	3000	0,082	0,929	0,013	0,008	0,015		0,282	0,024								384	242	32		
IS030452.11	S235JR	102370 b2012016	4,00	1.500,0	3000	0,066	0,281	0,010	0,014	0,010		0,040	0,043			0,023	0,024	0,003		0,003	404	312	41		
IS029573.01	S235JR	Y923338 889018	6,00	1.500,0	3000	0,050	0,220	0,010	0,014	0,013	0,001	0,050	0,037	0,001	0,001	0,030	0,030	0,002		0,009	380	256	33		
IS029898	S235JR	889032/0	10,00	1.500,0	3000	0,076	1,084	0,008	0,008	0,012		0,339	0,037								403	241	34		

IBER STEEL, S.L.
C.I.F. B86153962
ALBERT EINSTEIN, 26
TEL. 96 265 [illegible] FAX 96 265 42 87
46520 PUERTO DE SAGUNTO

OBSERVACIONES: el contenido de este documento es fiel reproducción del certificado de calidad emitido por la fábrica de origen del material

© PRIMAVERA BSS / Licencia de: PLANOS FÉRRICOS S.L.