

Hoja
1

Ciliente
SIDERURGICOS AGESEA S.L.

Destino
ACERSA HIERROS S.L. P.I. BERTO A. CARBALLO RUA DO
BRONCE PARC. A30 N 15105 CARBALLO A CORUÑA

Pedido
21/2498LG/1

Norma
UNE 36065

Calidad
Denominación B 500 SD

Fecha
25/03/2021

*** NOTAS**

Dimensiones en mm.
C, Si, Cr, Ni, Cu, Mn y Ceq. en Centésimas
P, S, V y demás elementos en Milésimas
Límite Elástico y Carga de Ruptura en MPa (N/mm²)
Alargamiento (A5d) y Agt en %



MEGASA
MEGASA SIDERÚRGICA S.L.

Ctra. de Castilla, 802-820 - 15570 Narón - A Coruña - España
Tel: +34 981 399 000 - Fax: +34 981 399 004

Certificado de Inspección

Composición química del acero en máquina en % de:

Colada		Composición química del acero en máquina en % de:												
Nº	Ø	LARGO	C	P	S	Cu	N	Ceq	Re	Rm	%A	Agt	h	DOB-DES
205711/1	12	12000	22	24	40	41	8	47	567	693	21,0	10,9	0,93	S



ARCER
Armadura para Hormigón

Departamento de Calidad