

Hoja 1	Cliente SIDERURGICOS AGESSA S.L.	Destino ACERSA HIERROS S.L. P.I BERTOIA-CARBALLO RUA DO BRONCE PARC. A30 N 15105 CARBALLO A CORUÑA				
Pedido 21/959MG/3	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Calidad</th> </tr> <tr> <td>Norma UNE 36065</td> <td>Denominación B 500 SD</td> </tr> </table>	Calidad		Norma UNE 36065	Denominación B 500 SD	Fecha 13/05/2021
Calidad						
Norma UNE 36065	Denominación B 500 SD					

*** NOTAS**

Dimensiones en mm.

C, Si, Cr, Ni, Cu, Mn y Ceq. en Centésimas

P, S, V y demás elementos en Milésimas

Límite Elástico y Carga de Rotura en MPa (N/mm²)


Alargamiento (A5d) y Agt en %



4425-5145, Pedro Fins - Maia - Portugal
Tel: +351 229 699 000 - Fax: +351 229 699 036

Certificado de Inspección

Colada			Composición química del acero en máquina en % de:													Re	Rm	%A	Agt	h	DOB-DES				
Nº	Ø	LARGO	C	P	S	Cu	N	Ceq																	
436020/2	16	12000	21	18	26	42	9	37												585	679	19,6	10,4	1,16	S
436105/2	16	12000	21	15	23	38	9	36												559	659	20,3	10,5	1,23	S



Departamento de Calidad

Amelas